
COBALT CREATIONS

Home Design
"Todo lo que necesitas"

FICHA TECNICA

PA6 = POLJAMIDA 6 = 100 % NYLON

Manufacturing type	Herstellungsart	Mode fabrication	Productie methode			tufted 1/10"	
Construction	Struktur	Structure	Structuur			loop pile	
Pile composition	Polmaterial	Couche d'usure	Poolsamenstelling			100% PA 6	
Dye method	Farbgestaltung	Coloration	Kleurverwerking			solution dyed	
Primary backing	Trägermaterial	Premier dossier	Tuftdoek			polyester fleece	
Secondary backing	Rückenausrüstung	Dossier	Rug			GREENBASE modified bitumen	
Pile weight	Poleinsatzgewicht	Poids de velour	Poolgewicht	ISO 2424	g/m2	550	(+/-)
Total weight	Gesamtgewicht	Poids total	Totaal gewicht	ISO 8543	g/m2	4.300	(+/-)
Pile height	Polhöhe	Hauteur du velours	Poolhoogte	ISO 1766	mm	3,0	(+/-)
Total height	Gesamtdicke	Epaisseur totale	Totale dikte	ISO 1765	mm	6,0	(+/-)
Tuft density	Noppenzahl	Nombre de touffes	Aantal punten	ISO 1763	/m2	164.000	(+/-)
Size	Abmessung	Dimension	Afmeting		cm	50 x 50	
Packing	Verpackung	Emballage	Verpakking			20 per box	5 m2
Classification	Klassifikation	Classement	Gebruiksklasse	EN 1307		33	heavy commercial
Comfort rating	Komfortklasse	Classement confort	Comfort klasse	EN 1307		LC 2	
Castor chair	Stuhlrolleneignung	Chaise à roulettes	Rolstoelgeschikt	EN 985		r = 2.5	A (intensive)
Dimensional stability	Dimensionstabilität	Stabilité dimensionnelle	Dimensionele stabiliteit	EN 986		≤ 0,2%	
Fire resistance	Brennverhalten	Comportement feu	Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl-S1	loose laid
Permanent antistatic	Permanent Antistatisch	Antistatique permanent	Permanent antistatisch	ISO 6356	kV	≤ 2,0	
Transversal resistance	Durchgangswiderstand	Résistance transversale	Doorgangsweerstand	ISO 10965	Ω	$\leq 10^9$	
Thermal resistance	Wärmedurchlaßwiderstand	Résistance thermique	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m2/K/W	0,064	
Sound absorption	Schallabsorptionsgrad	Absorption phonique	Geluidsabsorptie	ISO 354	α_w	0,15	
Impact sound reduction	Trittschallverbesserungmaß	Isolation phonique	Geluidsisolatie	ISO 10140	ΔL_w	24 dB	
				ISO 10140	ΔL	35 dB	(1000 Hz)
Light fastness	Lichtechtheit	Solidité à la lumière	Lichtechtheid	ISO 105 B02		8	
Rubbing fastness	Reibechtheit	Solidité au frottement	Wrijfechtheid	ISO 105 X12		4-5	wet/dry
Water fastness	Wasserechtheit	Solidité à l'eau	Waterechtheid	ISO 105 E01		5	colour/staining



CE
22
EN 14041
DOP 000423T-002

TAPIBEL NV
Industrielaan 4
B-3900 Pelt
Belgium
+32 11 80 48 50
sales@tapibel.be
www.tapibel.be

DL
PCP
NA
HCHO

EN 1307
for use as floorcovering in buildings (EN 14041)
accordings to the manufacturer's specification

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Ecofuse latex free carpet

Greenbase 70% recycled content

MAINTENANCE - INSTALLATION METHODS

download our technical guidelines via www.tapibel.be or contact the sales desk

Home Design - (728) 2847830 - ventas@home-designmexico.com
https://home-designmexico.com
Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco, Lerma Edo de México C.P.: 52031