



60x60 cm VOSS

Recomendaciones de Uso

- Uso:** Piso / Muro
- Tipo:** Gres
- Lugar de uso:** Residencial Comercial
- Acabado:** Natural
- Variación de tono:** V2
- Impresión:** Digital Inkjet
- Terminado:** Terminado Recto
- Contenido por caja:** 1.8 m²
- Cantidad:** 5 pzas
- Peso:** 40 kg



Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia												Propiedades químicas, resistencia				
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua 3.0 % <E ≤ 6.0%	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm ²	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545-3	DIN 51130	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-10	ISO 10545-11	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-13		
60x60	Grey	7	IV	3% < E ≤ 6%	R10	≥ 1 000 N	35 N/mm ²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
60x60	Ivory	7	IV	3% < E ≤ 6%	R10	≥ 1 000 N	35 N/mm ²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
60x60	White	7	IV	3% < E ≤ 6%	R10	≥ 1 000 N	35 N/mm ²	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verifique lote, calidad y calibre antes de iniciar la colocación
- Instale la junta o boquilla con una separación mínima de 2 mm, para corte recto 4 mm
- Siga el sentido u orden de colocación
- Para una correcta instalación, se recomienda el uso del Kit de Nivelación



TELEFONO: (728) 284 7830
 CEL: (+52) 729 454 1484
 Correo: ventas2@home-designmexico.com
 Sitio web: home-designmexico.com

Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco,
 Lerma Edo de México
 Cp 52031